



VERNIZ ULTRA RESISTENTE

- **Ultra-resistência aos riscos e manchas**
- **Tecnologia Extrem Protect**
- **Protege os móveis, objetos, portas, tampos...**

CARACTERÍSTICAS

Aplica-se em todos os tipos de madeiras, europeias e exóticas.

- Recomendado para a decoração e proteção das madeiras interiores: móveis, objetos, portas...
- Dá uma cor rica e intensa à madeira.
- Garante uma resistência excelente às pancadas, aos riscos, às manchas e à água.
- Grande facilidade de aplicação: não escorre, tensão perfeita, secagem rápida, ausência de cheiro desagradável.
- Norma Brinquedos EN 71.3

Os vernizes interiores V33 são formulados segundo cadernos de encargos escrupulosos **para contribuir para o respeito pelo utilizador, do seu habitat e do meio-ambiente ao mesmo tempo que garante um nível de desempenho excelente.**

São submetidos a ensaios normalizados realizados por laboratórios independentes que comprovam o respeito pela qualidade do ar interior medido segundo a norma EN 16 000, das emissões de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) inferiores às restrições regulamentares, a ausência de substâncias perigosas (formaldeídos, etc).

PREPARAÇÃO

- **MADEIRA ENVERNIZADA:** Lixar levemente com lixa fina (240). Se o verniz estiver quebrado, decapar com DECAPANTE ESPECIAL MADEIRA V33. Passar por água. Deixar secar 24 horas.
- **MADEIRA ENCERADA:** Retirar as demãos de cera com um desencerador. Lixar levemente com lixa fina (240) e limpar o pó.
- **MADEIRA GORDUROSA** (teca...): Desengordurar. Lixar levemente com lixa fina (240) e limpar o pó.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: Em madeira bruta, limpa e seca, entre 12° e 25°C em tempo seco, sem correntes de ar e protegido do sol.

Misturar antes e durante a aplicação, utilizando uma vara comprida e larga para homogeneizar bem o produto.

Aplicar com pincel, mini rolo ou pistola em demãos regulares no sentido das fibras da madeira evitando espessura demasiada.

Deixar secar a 1ª demão durante 3 horas.

Lixar levemente com lixa fina (240) e limpar o pó antes de aplicar a segunda demão. Deixar secar.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0° C

S2: Manter fora do alcance das crianças. **S23:** Não respirar os vapores. **S29:** Não deitar os resíduos no esgoto. **S51:** Utilizar somente em locais bem ventilado.

Valor limite UE para este produto (cat.A/e): 150g/l (2007) – 130g/l (2010). Este produto contém max 6g/L COV.

Para conservar uma lata aberta, colocar o produto que sobra em uma lata mais pequena e muito bem fechada.

Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contactar com sua administração pública).

Fechar a lata depois do seu uso.

Cores: Incolor, Cerejeira, Carvalho Claro, Carvalho Escuro, Wengué, Nogueira, Caoba, Sapeli

Secagem

Entre demãos: 3h

Completa: 12h

Rendimento por demão:

1L = ± 12m²

Material: Pincel ou Rolo

Limpeza das ferramentas:

Água

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es