



CE 78 RAPIDE E TRES RAPIDE

REBOCO PARA JUNTAS DE PLACAS DE GESSO

TEMPO DE SOLIDIFICAÇÃO 4 HORAS.

TEMPO DE SOLIDIFICAÇÃO 1/2, 1 OU 2 HORAS.

DEFINIÇÃO TÉCNICA.

CE 78 RAPIDE é um reboco em pó especialmente concebido para o tratamento das juntas das placas de gesso com bordos estreitos em associação a uma banda para juntas.

4 horas para a utilização da amassadura.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO.

Reboco em pó à base de gesso, carbonato de sódio, resina e diversos aditivos.

A cor da massa obtida é branca.

SUPORTES ADMITIDOS.

Todos os tipos de placas de gesso com ou sem isolamentos (lã de vidro, lã de rocha, poliestireno) com bordos estreitos e faces revestidas com cartão.

REVESTIMENTOS.

- Subcapa de impressão para placas de gesso.
- Reboco de alisamento à base de gesso.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

DTU 25.41.

Boletim técnico CSTB N°9/95-565 de 4/09/95.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tempo de solidificação : 4 horas.
- Aderência da banda : > 1000 g.
- Fissuração : sem fissuras até 5 mm de espessura.
- Densidade : 0,9.
- Estas características estão certificadas pelas Indicações Técnicas.

CONDICIONAMENTOS.

Sacos de 5 e 25 kg em palete coberta.

ARMAZENAGEM.

9 meses na embalagem de origem não aberta ao abrigo da humidade.



INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

A temperatura na aplicação e durante a secagem deve estar compreendida entre 5 e 30°C.

Não aplicar em suporte húmido.

Não utilizar massa já dura.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES.

As placas de gesso serão fixadas de acordo com o DTU 25.41.

Os cortes das placas devem ser sutados e limpos.

Nível de amassadura.

Entre 10 a 11l de água por saco de 25 Kg.

APLICAÇÃO.

Antes do tratamento das juntas propriamente ditas, deve-se efectuar uma guarnição nas placas acidentalmente não juntas e vários tipos de enchimento (fissuras, degradação do revestimento...)

A aplicação é feita manualmente "barrando" o estreito com a ajuda de uma espátula de revestimento entre 10 ou 15 cm e colocando a banda. (Lado polido contra o reboco).

De seguida passar uma camada de acabamento, deixar secar e terminar tapando a banda.

Tapar também as cabeças dos parafusos.

Aplicar uma banda retirada do tecto, fazendo com que o betão fique livre de qualquer mancha de óleo de descofragem.

No caso dos ângulos salientes verticais, utilizar uma banda armada (Armação colocada do lado complexo) ou uma cantoneira metálica.

BANDAS ASSOCIADAS.

Bandas MARCO PAPER ou SOROPA.

CONSUMO.

Cerca de 350 g/m² de painéis.

TEMPO DE SECAGEM.

O reforço pode ser realizado 4 horas depois da aplicação da primeira demão.

COLA REBOCO RÁPIDA PARA JUNTAS

Formulado especialmente para um curto espaço de tempo de solidificação, CE 78 RAPIDE oferece a possibilidade de acelerar a obra.

VANTAGENS

- Ideal para tempo frio e húmido.
- Excelente acabamento das juntas.

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

Para evitar a formação de "pêlos", não lixe o cartão das placas de gesso antes de passar a camada de impressão.

BOLETIM TÉCNICO N° 9/95-565

