



ASPETO  
Acetinado

RENDIMENTO  
750 ml = 7m<sup>2</sup> por demão  
2 L = +/-20m<sup>2</sup> por demão

SECAGEM ENTRE 2  
DEMÃOS  
3 horas

SECAGEM COMPLETA  
12 horas

APLICAÇÃO  
DIRETA

SEM DECAPADO  
SEM PRIMÁRIO



Formatos : 750 ml – 2 L

Esmalte predestinado à renovação do pavimento cerâmico, grés e de mármore interiores.

Não aplicar sobre os pavimentos de duche.

## ¡FÁCIL, RÁPIDO Y EFICIENTE!

- 2 EN 1 SEM PRIMÁRIO.
- ACABAMENTO PERFETO.
- Adere perfeitamente sobre suportes lisos com poro fechado.
- Não goteja, mesmo em superfícies verticais ou rodapés.
- Resistência aos choques, à abrasão e ao passo.
- Resistência a manchas.
- Resistência às limpezas frequentes.
- Esmalte à água.

### CORES

Branco  
Algodão  
ACETINADO

Cinza  
Pérola  
ACETINADO

Cinza  
Titânio  
ACETINADO

Cinza  
Grafite  
ACETINADO

Vermelho  
Terracota  
ACETINADO

Branco  
Carrara  
ACETINADO

Castanho  
Topo  
ACETINADO

Preto  
Asfalto  
ACETINADO



# Renovação Pavimento Cerâmico

## PARA MELHORES RESULTADOS

Esta pintura pode ser aplicada em pavimento cerâmico e de mármore interiores. Não aplicar sobre os pavimentos de duche. • Não aplicar sobre azulejos.

A PREPARAÇÃO do suporte é um passo OBRIGATÓRIO.

Acabamento e ótima resistência são obtidas depois de 20 dias a partir da aplicação. É recomendável utilizar o suporte de maneira moderada (choques, manchas, limpeza...) durante os primeiros 20 dias.

## > ETAPA 1 - PREPARAÇÃO

### • Sobre SUPORTE EM BRUTO:

Limpar com sabão enxaguar abundantemente com água e deixar secar.

### • Sobre SUPORTE PINTADO:

- > Em bom estado de conservação: limpar com sabão, enxaguar abundantemente com água e deixar secar. Lixar e retirar o pó.
- > Gasto: Decapar. Enxaguar e deixar secar. Depois limpar com sabão.

A LIMPEZA prévia é imprescindível. É feita com um detergente de sódio (alcalino).

## > ETAPA 2 - APLICAÇÃO

**MATERIAL:** Misturador ou varinha, Trincha, Rolo

É IMPRESCINDÍVEL adicionar a dose presente no interior da lata do esmalte antes de pintar.

- > Despejar o conteúdo completo da dose no bote.
- > Misturar.
- > Aplicar.

*Esmalte pronto para uso, não diluir. A mistura deve ser utilizada dentro de 10 dias. Após este período, a aderência e o rendimento são prejudicados. Este aditivo é compatível apenas com esmalte Renovação Pavimento Cerâmico V33.*

1. Aplique o esmalte em demãos cruzadas e evite deixar muito grossa. Comece nas beiradas da habitação com o pincel e continue com rolo. Trabalhe em pequenas áreas de 2m<sup>2</sup>. Para obter o rendimento e a durabilidade do produto, devem-se aplicar duas capas de esmalte.
2. Deixe secar por 3 horas.
3. Aplique uma segunda capa de esmalte.

*Prazo mínimo para poder pisar a sala: 12h. • Não se aplica sobre as superfícies exteriores • Ter em conta o rendimento do produto. • Aplicar a pintura em temperatura ambiente entre 12 ° C e 25 ° C e evitar correntes de ar • Não pintar durante a secagem • Limpar as ferramentas com água. • Manutenção: Utilize um detergente suave, não use esponja abrasiva.*

EUH208: Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C Valor limite UE para este produto (cat.A/j) : 140g/l (2010). Este produto contém menos 6g/L COV.