



TINTA PARA PAVIMENTOS Climas Extremos 10 ANOS



- Alta resistência ao sol e à intempérie.
- Aplicação direta: sem primário.
- Alta resistência à fissuração.

USO:

Para os pavimentos exteriores: cimento, betão, pedra, baldosas... Ideal para terraços, balcões, escadas... Não é adequado para suportes de madeira.

PREPARAÇÃO:

Fase primordial para assegurar uma aderência correta de uma tinta para pavimento. O suporte deve estar limpo, seco, não gorduroso, poroso e não farinhento.

SUPORTES BRUTOS:

- ➔ **Cimento / betão novo:** deixar secar 3 meses antes de pintar.
- ➔ **Cimento / betão bruto:** limpar com o Champô Pavimento V33. Verificar a porosidade do pavimento graças ao "teste da gota de água" no pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e a tinta não vai aderir. Então voltar a aplicar o Champô Pavimento V33 até obter a porosidade necessária. Deixar secar 48 horas.
- ➔ **Pavimentos nivelados:** Verificar a aderência numa pequena superfície.

- ➔ **Pedras, baldosas exteriores:** limpar com o Champô Pavimento V33.

SUPORTES JÁ PINTADOS:

Lavar. Lixar a superfície com grão grosso para retirar a tinta não aderente e retirar o pó.

APLICAÇÃO:

Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C se m vento e sem chuva.
Mixer bem com uma varinha antes e durante a aplicação para homogeneizar o produto.
Aplicar a primeira demão (diluída com 5% de água em pavimento de cimento bruto).
Deixar secar 3 horas e aplicar a 2ª demão.
Em pavimento muito poroso ou muito solicitado, pode ser necessária uma 3ª demão.
Tempo necessário para voltar a utilizar a habitação = passagem: 12 horas / uso intenso: 48 horas.
Utilizar com precaução a 1ª semana.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C

EUH208: Contém metilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. **P102:** Manter fora do alcance das crianças.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contactar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso. Não jogar os resíduos no esgoto.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l (2010).

Este produto contém no máx. 48 g/l COV.

Cores: Branco, areia, bege, terracota, cinza escuro, cinza claro

Secagem:

Completo: 12h

Rendimento por demãos:

1L = 14m²

Aspecto: ACETINADO

Ferramentas: Pincel, rolo

Limpeza das ferramentas:
Água

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es