

# FICHA TECNICA

## PROTETOR DE MADEIRA CLIMAS EXTREMOS "TONALIDADES CLASSICAS"

### LÍNEA PROTETORES DE MADEIRA



#### ■ DESCRIÇÃO

Protetores de madeira de alta proteção. Duração até 10anos de proteção

#### ■ PROPRIEDADES PRINCIPAIS

- Resistente às variações de temperatura: -40°C / +60°C
- Textura
- Hidrófugo, anti UV e anti-gota
- Especial exterior
- Até 10 anos de proteção

#### ■ USO INDICADO

Aplica-se sobre madeiras exteriores muito expostas: póstigos, janelas, persianas, pórticos, cercas, vigas, casas de jardim.

- Sobre todos os tipos de madeiras europeias e exóticas, velhas ou novas: carvalho, castanheiro, lariço, cedro...
- Compatível com todos os protetores antigos.

#### ■ PREPARAÇÃO

A madeira a proteger deve estar limpa, seca e sem gordura. Lixar os ângulos e as bordas para arredondar levemente.

- MADEIRA BRUTA : lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e polida. Tratar previamente a madeira com o FUNDO UNIVERSAL V33.
- MADEIRAS ESCURAS (carvalho, castanheiro, lariço, cedro vermelho, abeto douglas, exóticas...) : diluir a primeira demão com um 15% de água e aplicar uma segunda demão sem diluir (evitar uma aplicação oleosa). Igualmente pode-se aplicar um primário adequado.
- MADEIRAS COM PROTETOR : escovar para eliminar as partículas da película não aderidas à madeira. Lixar para obter uma superfície lisa e polida.
- MADEIRAS OLEOSAS : aplicar um solvente para desengordurar.

#### ■ FERRAMENTAS

PINCEL, ROLO E PISTOLA

#### ■ APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, em um ambiente seco e evitando as correntes de ar.

- Remover bem o protetor, antes e durante o seu uso, mediante uma vara larga com o fim de homogeneizar bem o produto.
- Aplicar em duas capas. Para uma aplicação com pistola, diluir com um 10% de água.

# FICHA TÉCNICA

## ▪ PRESENTAÇÃO

Cores: Incolor, Pinho, Carvalho claro, Carvalho médio, Carvalho escuro, Cerejeira

Acabamento: Acetinado

Formato: 250ML - 750 ML – 2.5L

## ▪ CONSELHOS

- Não aplicar sobre madeiras tratadas termicamente ou madeiras ácidas.
- Para as cores claras, sobre madeiras novas ou muito expostas, recomenda-se aplicar uma 3ª demão.
- O incolor utiliza-se sobretudo para a manutenção das madeiras já protegidas ou pintadas ou para esfumar outras cores.

## ▪ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimento: 1L – 12 m<sup>2</sup>/L

Secagem:

Entre 2 demãos: 3 Horas a 20º C.

Secagem completa: 12 Horas

## ▪ PROTEÇÃO

Proteção até 10 anos. A proteção aplica-se a:

- AS MADEIRAS novas ou por renovar de essências comuns: segundo modo de preparação e de aplicação.
- EXPOSIÇÃO: unicamente em madeiras verticais. Exposição Sul e Sudoeste: tratar em 3 demãos.
- A proteção de 10 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode reduzir-se no caso de que as superfícies estejam submetidas à condições climáticas extremas, à uma forte humidade ambiental ou no caso de que se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

## ▪ INFORMAÇÃO DE SEGURIDADE

EUH208: Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Fechar bem a embalagem depois do uso. Valor limite da UE para esse produto (cat A/e) : 130g/L (2010).

Este produto contém max 4g/L COV

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C

*A informação facilitada nessa ficha técnica é o resultado das nossas investigações no laboratório e experiências reais de aplicação. Porém, dado que frequentemente os produtos se utilizam em condições que fogem do nosso controle, não podemos garantir mais que um bom resultado do produto sempre e quando a sua aplicação e o seu uso sejam os corretos.*