

FICHA TECNICA

VERNIZ EXTERIOR CLIMAS EXTREMOS "TONALIDADES CLASSICAS"

LÍNEA VERNIZES EXTERIOR



▪ DESCRIÇÃO

Verniz exterior de poliuretano até 8 anos de proteção

▪ PROPRIEDADES PRINCIPAIS

- Elevada proteção sol, geada, neve
- Verniz poliuretano 8 anos de proteção
- Impermeável, anti abrasão

▪ USO INDICADO

Para toda a marcenaria exterior submetida à la intempérie: marcos, portas, janelas, persianas, portões...

- Aplica-se sobre todas as essências de madeira (inclusive no carvalho), europeias e exóticas, novas ou antigas.

▪ PREPARAÇÃO

A madeira tem que estar bruta, limpa e seca.

- MADEIRA BRUTA: escovar e retirar o pó. Diluir a 1ª demão.
- MADEIRA ENVERNIZADA: lixar levemente com papel de lixa de grão fino 240. Se o seu verniz anterior desprende-se em escamas, eliminar a capa com o Superdecapante Madeira V33. Enxaguar com água. Deixar secar durante 24h. Escovar e retirar o pó.
- MADEIRA PINTADA: Decapar com o Superdecapante Madera V33. Enxaguar com água. Deixar secar 24h. Lixar levemente com papel de lixa de grão fino 240 e retirar o pó.
- MADEIRA COM PROTETOR DECORATIVO: lixar levemente com papel de lixa de grão fino 240 e retirar o pó. Arredondar levemente os ângulos da sua marcenaria com papel de lixa para assegurar uma Aplicação homogénea do verniz.

▪ FERRAMENTAS

Pincel

Limpeza das ferramentas: Aguarrás

▪ APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação entre 12°C y 25°C, tempo seco e sem corrente de ar.

- Aplicar com pincel a 1ª demão e deixar secar 6 horas.
- Lixar levemente com papel de lixa grão fino (240) e retirar o pó antes de aplicar a 2ª demão.
- Evitar as sobre capas.

FICHA TÉCNICA

▪ PRESENTAÇÃO

Cores: Incolor, Pinho escandinavo, Carvalho claro, Carvalho escuro, Mogno
Acabamento: Brilhante
Formato: 250ML - 750 ML – 2.5L

▪ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimento: 1L – 12 m²/L
Secagem:
Entre 2 demãos: 6 Horas a 20º C.
Secagem completa: 12 Horas

▪ PROTEÇÃO

A proteção aplica-se a:

As MADEIRAS novas ou por renovar de essências comuns: segundo o modo de preparação e de aplicação

- EXPOSIÇÃO: unicamente em madeiras verticais. Exposição Sul e Sudoeste: tratar em 3 demãos.

A proteção de 8 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode reduzir-se no caso de que as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, à uma forte humidade ambiental ou no caso de que se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

▪ INFORMAÇÃO DE SEGURIDADE

EUH208: Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. H226: Líquido e vapor inflamáveis. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

Valor limite da UE para este produto (cat.A/e) : 400 g/l (2010). Este produto contém máx. 400 g/l COV.

A informação facilitada nessa ficha técnica é o resultado das nossas investigações no laboratório e experiências reais de aplicação. Porém, dado que frequentemente os produtos se utilizam em condições que fogem do nosso controle, não podemos garantir mais que um bom resultado do produto sempre e quando a sua aplicação e o seu uso sejam os corretos.