

# FICHA TECNICA

## PROTETOR DECKS MADEIRA CLIMAS EXTREMOS "TONALIDADES CLASSICAS"

### LÍNEA JARDIM



#### ▪ DESCRIÇÃO

Óleo para terraços de madeira. Embeleza e protege os terraços de maneira prolongada. Não escorrega, hidrófugo - Anti Uv, resiste al agua clorada

#### ▪ PROPRIEDADES PRINCIPAIS

- Alta resistência: Maresia, UVA, água clorada, humidade, manchas e gorduras.
- Segurança anti deslize em terraços e bordas de piscina: Conforme PN24 segundo a normativa AFNOR XP P05-011 dentro do respeito das condições de aplicação.
- Preserva o contato com a madeira e seu aspecto natural mate.

#### ▪ USO INDICADO

- para terraços, solos e placas de madeira.
- sobre todo tipo de madeiras: teca, madeira exótica, pinho.

#### ▪ PREPARAÇÃO

- MADEIRAS BRUTAS: limpar previamente com o Limpador Madeiras V33. Sobre madeiras duras (Douglas): diluir a 1ª demão ao 10%.
  - MADEIRAS NOVAS/OLEOSAS: é preferível deixar envelhecer um pouco a madeira no exterior para que o suporte esteja desengordurado antes da aplicação do Protetor Terraços de Madeira Climax Extremos V33.
- Verifica que o solo esteja completamente desengordurado mediante o «test da gota de água» colocando água sobre o solo em diferentes lugares. Se a gota fica na superfície, o solo ainda está engordurado e o Protetor terraços não penetrará. Em este caso desengordura com um desengordurante.

#### ▪ FERRAMENTAS

Pincel/rodo  
Limpeza das ferramentas: com agua

#### ▪ APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12° e 25°C em um ambiente seco e evitando as correntes de ar. A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

1. Remover bem com uma vara antes e durante a aplicação.
2. Aplicar abundantemente a primeira demão com um pincel ou rodo de laca de pelo curto (3 a 5 mm) de maneira que se impregne bem a madeira. Não retirar o excedente.
3. Deixar secar 4h.

# FICHA TÉCNICA

4. Aplicar uma segunda demão também sem retirar o excedente. Cuida que nenhuma fibra fique pegada na madeira. Elimina as ferramentas sujas em uma bolsa de plástico fechada hermeticamente.

## ▪ PRESENTAÇÃO

Cores: Incolor, Teca  
Acabamento: Mate  
Formato: 750 ML – 2.5L – 5L

## ▪ CONSELHOS

Sobre madeira nova ou decapada, tratar se é necessário com o Fundo Universal V33.

- No caso de manchas localizadas, limpar com a ajuda de um desengordurante.
- O aspeto pode variar segundo o tipo de madeira. Realiza uma prova previamente.

## ▪ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimento: 1L – 12 m<sup>2</sup>/L  
Secagem:  
Entre 2 demãos: 4 Horas a 20º C.  
Secagem completa: 24 Horas

## ▪ INFORMAÇÃO DE SEGURIDADE

EUH208: Contém benzisotiazolinona e hidroxifenil benzotriazol. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar somente ao ar livre ou em um ambiente bem ventilado. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Fechar a lata depois do seu uso. Valor limite UE para este produto: (Cat A/i): 140 g/L (2010). Este produto contém max 6g/L COV. Não armazenar a temperaturas < 0°C.

*A informação facilitada nessa ficha técnica é o resultado das nossas investigações no laboratório e experiências reais de aplicação. Porém, dado que frequentemente os produtos se utilizam em condições que fogem do nosso controle, não podemos garantir mais que um bom resultado do produto sempre e quando a sua aplicação e o seu uso sejam os corretos.*