

FICHA TECNICA

VERNIZ MARITIMO

LÍNEA VERNIZES EXTERIOR



▪ DESCRIÇÃO

Verniz exterior de poliuretano de alta resistência com um alto grau de resistência à água do mar, ao sol e às brumas marinhas. Acabamento muito brilhante

▪ PROPRIEDADES PRINCIPAIS

Verniz especial para iates, qualidade "marítima". Recomendado para todos os revestimentos de madeira exterior. A boa flexibilidade tanto da película como do verniz permite seguir as variações dimensionais da madeira. Alto grau de resistência à água do mar, ao sol e às brumas marinhas. Resiste aos ambientes mais agressivos (praia, montanha...). Excelente resistência às pressões mecânicas (atritos, queimaduras, choques...) e à intempérie.

▪ USO INDICADO

Compatível com qualquer tipo de madeiras europeias e exóticas.

- Ideal para qualquer superfície de madeira exterior (pontes, varas, camarotes...), com exceção da parte submersa do casco dos barcos.
- Sua alta resistência a abrasão permite sua aplicação em lugares de transito exteriores: terraços, balcões, escadas exteriores...

▪ PREPARAÇÃO

Madeira previamente envernizada: alisar suavemente com lixa de grão fino.

- Se o seu verniz anterior está descascado, deverá eliminar a camada com o Superdecapante V33.

▪ FERRAMENTAS

Pincel e pistola

Limpeza das ferramentas: Aguarrás

▪ APLICAÇÃO

Agitar bem antes de usar. Aplicar duas ou três demãos com o pincel ou a pistola sobre a madeira limpa, seca e sem gordura. Com o fim de conseguir um acabamento de alta qualidade, lixar ligeiramente entre cada demão com uma lixa fina, limpar o pó resultante com cuidado e aplicar a demão seguinte.

- Temperatura ideal de aplicação entre 10 e 25°C.
- Para conservar as latas utilizadas, deve colocar-se a lata com a tampa para baixo depois de fechar com cuidado.

FICHA TÉCNICA

▪ PRESENTAÇÃO

Cores: Incolor, Mel
Acabamento: Brilhante
Formato: 250ML - 750 ML – 2.5L

▪ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimento: 1L – 12 m²/L
Secagem:
Entre 2 demãos: 6 Horas a 20º C.
Secagem completa: 24 Horas

▪ INFORMAÇÃO DE SEGURIDADE

Contém hidrocarbonetos C9-C11, de nafta tratada com hidrogénio, de baixo ponto de ebulição. EUH208: Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. H226: Líquido e vapor inflamáveis. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um lugar apropriado para reciclar. Limpar suas ferramentas com aguarrás. Não jogar os resíduos no esgoto. Fechar a lata depois do seu uso.
Valor limite UE para este produto (subcat.A/e) : 400 g/l (2010). Este produto contém máx. 400 g/l COV.

A informação facilitada nessa ficha técnica é o resultado das nossas investigações no laboratório e experiências reais de aplicação. Porém, dado que frequentemente os produtos se utilizam em condições que fogem do nosso controle, não podemos garantir mais que um bom resultado do produto sempre e quando a sua aplicação e o seu uso sejam os corretos.