

Vantagens

- Boa elasticidade.
- Boa impermeabilização de telhados horizontais.
- Baixa absorção de água.
- Possibilidade de aplicação de elevada espessura por demão.

Propriedades

Tinta baseada em emulsões acrílicas.
Excelente aderência.
Resistência ao ataque de algas e fungos.
Esconde fissuras do suporte até 0,5 mm.
Pisável mas não transitável.
Aspecto acetinado.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior, sobre todo o tipo de suportes minerais. Serve como tela para impermeabilizar superfícies horizontais.

Características

Aspecto..... Acetinado
Cor..... Branco, Cinza e Telhas

Substrato..... Todo o tipo de suportes usados em paredes
Viscosidade..... 135 ± 5 KU(a 23°C)
Densidade..... 1.32 ± 0.05 (a 23°C)
Nº demãos..... 2 a 3
Rendimento teórico..... 1 a 2 m²/l/d

Processo de aplicação... Trincha e rolo anti-gota
Diluyente Água
Dil. Limpeza..... Água
Seco ao tacto..... Aprox 2 horas
Repintura..... 24 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Directiva 2004/42/CE
Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 75 g/l 2007; 40 g/l 2010

Tipo de embalagens Este produto contém no máximo 39 g/l. 15 lt

Armazenagem e Estabilidade Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Sobre suportes cimentícios, aguardar 28 dias após a cura do cimento e aplicar um primário antialcalino. Sobre suportes metálicos limpar, desengordurar e aplicar um primário para superfícies metálicas ferrosas ou não ferrosas. Sobre telas betuminosas, limpar, desengordurar, aplicar o produto diluído, na 1ª demão a 35%.

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar a tinta envelhecida para retirar toda a tinta mal aderente antes de efetuar a repintura.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *uma* solução de limpeza e depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 35% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.