



# SEM-JOINT COMPOUND

## REBOCO PARA JUNTAS DE PLACAS DE GESSO

### DEFINIÇÃO TÉCNICA.

SEM-JOINT COMPOUND é um reboco de massa pronto a utilizar, especialmente concebido para o tratamento das juntas das placas de gesso de bordos estreitos em associação a uma banda de juntas.

### COMPOSIÇÃO E ASPECTO.

Resina, água, carbonato de cálcio, agente de conservação e diversos aditivos.

A massa é branca.

### SUPORTES ADMITIDOS.

Todos os tipos de placas de gesso com ou sem isolamentos (lã de vidro, lã de rocha, poliestireno) com bordos estreitos e faces revestidas com cartão.

### REVESTIMENTOS.

- Subcapa de impressão para placas de gesso.
- Reboco de alisamento à base de gesso.

### DOCUMENTOS DE CONSULTA.

Boletim técnico N°9/96-611 de 26/05/97 e DTU 25.41.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Aderência da banda : > 1000 g.
- Fissuração : sem fissuras até 5 mm de espessura.
- Densidade : 1,7.
- Extracto seco : 74%.

### CONDICIONAMENTOS.

Baldes de 7 e 25 kg em palete coberta.

### ARMAZENAGEM.

9 meses em embalagem de origem sem abrir ao abrigo de gelo e temperaturas muito altas.

## INSTRUÇÕES

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A temperatura na aplicação e durante a secagem deve estar compreendida entre 5 e 30°C.

Não aplicar em suporte húmido

Não utilizar em suporte gelado.

### PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Os placas de gesso serão fixados de acordo com o DTU 25.41.

Os cortes das placas devem ser sutados e limpos.

### APLICAÇÃO.

Antes do tratamento das juntas propriamente ditas, deve-se efectuar uma guarnição nos placass acidentalmente não juntos e vários tipos de enchimento (fissuras, degradação do revestimento...)

A aplicação é feita manualmente "barrando" o estreito com a ajuda de uma espátula de revestimento entre 10 ou 15 cm e colocando a banda. (Lado polido contra o reboco).

De seguida passar uma camada de acabamento, deixar secar e terminar tapando a banda.

Tapar também as cabeças de parafusos.

Aplicar uma banda retirada do tecto, fazendo com que o betão fique livre de qualquer mancha de óleo de descofragem.

Em caso de ângulos: salientes verticais, utilizar uma banda armada (armação colocada do lado do painel) ou cantoneira metálica.

### BANDAS ASSOCIADAS.

Bandas MARCO PAPER ou SOROPA.

### CONSUMO.

Cerca de 500 g/m<sup>2</sup> de painéis.

### TEMPO DE SECAGEM.

Duplicação pode ser efectuada 8 horas após a aplicação da primeira demão.

## COLA REBOCO PARA JUNTAS

Variante pronta a utilizar do SEM-JOINT COMPOUND em pó, esta cola reboco oferece a mesma eficácia técnica.

### VANTAGENS

- Pronta a utilizar : facilita e acelera as suas obras.
- Excelente qualidade de acabamento.

### CONSELHOS DE APLICAÇÃO

Respeite sempre uma distância mínima de 20 cm entre as ombreiras e a primeira junta do painel.

BOLETIM TÉCNICO N° 9/96-611

