

Vantagens

- Facilidade de limpeza.
- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Excelente poder de cobertura.
- Excelente resistência ao "blocking".

Propriedades

Tinta baseada em emulsões 100% acrílicas aquosas.
Excelente aplicabilidade e espalhamento, reduzindo os salpicos.
Não amarelece.
Pode ser limpa com um pano húmido sem perder brilho.
Aspecto acetinado.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

Características

Aspecto..... Acetinado
Cor..... Branco e cores

Substrato..... Todo o tipo de suportes usados em paredes
Viscosidade..... 100±5 KU (a 23°C)
Densidade..... 1.30 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos..... 2 a 3
Rendimento teórico..... 12 a 14 m²/l/d

Processo de aplicação... Trincha, rolo anti-gota e pistola airless
Diluyente Água
Dil. Limpeza..... Água
Seco ao tacto..... Aprox 1 hora
Repintura..... 4 a 6 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Directiva 2004/42/CE
Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010

Tipo de embalagens Este produto contém no máximo 29 g/l.
1, 5 e 15 lt

Armazenagem e Estabilidade Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projectado ou gesso cartonado aplicar uma demão de Primário PRIMÁQUA ou ARGAWAY. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de ARGASILK.

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *SEMIN* (ver FT). Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de *ARGASILK*.

Suportes Caiados:

Lavar a parede com um jacto de água. Aplicar uma demão de Primário *ARGALITE Incolor*. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Solução de Limpeza* de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 10 a 15% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Certificados

Classificação "Qualidade do ar Interior" segundo a norma EN ISO 16000 – **Classe A+**

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.