

RX-132

Rualaix®

STANDARD ULTIMATE

Um reboco adequado para reparar, alisar, nivelar, renovar e preencher paredes danificadas.
Endurecimento médio.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, placas de gesso cartonado, cimento, betão, tinta plástica não-elástica.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento médio
- Secagem inversa rápida
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Não repele
- Aplicável em camadas espessas
- Retração mínima
- Elevada dureza superficial
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Preencher fissuras e micro fissuras
- Preencher fissuras sem movimento e de natureza não-estrutural
- Nivelamento de paredes
- Alisamento e estucagem de paredes defeituosas



Paquete de 66 sacos
de 15 kg.



Paquete de 35
caixas de 4 x 5 kg



Paquete de 36
caixas de 20 x 1 kg



Água para amassar

0,40 - 0,44 litros de água por kg de reboco



Desempenho

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espessura máxima por camada

10 mm



Aderência

> 8 Kg/cm² sobre tinta
> 11 Kg/cm² sobre cimento



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

3 - 4 H



Secagem em 1 mm de espessura

Estuque: 2 H aprox.
Pintura e betão: 5 - 6 H



Granulometria máxima

200 microns