

RX-200

Rualaix®

XTER-F EXTERIORES

Reboco fino adequado para preencher e alisar fachadas e paredes com pequenos defeitos.
Endurecimento médio.



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO CONVENCIONAIS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0

EXTERIOR



SUPORTES

Cimento, betão, paredes de tijolo, pedra, restos de tinta não-elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento médio.
- Facilidade de aplicação.
- Cor branco.
- Aplicável em camadas finas e espessas.
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.
- A aplicação direta de uma tinta com pigmentos não resistentes à alcalinidade deste produto pode produzir a sua descoloração. Para evitar este dano estético, recomendamos a aplicação de um fixador consolidante de penetração à base de água ou solvente ou de um primário regulador de absorção acrílico antes da pintura. Para mais informações sobre as precauções a ter em conta antes de aplicar tintas em substratos de cimento ou ao ar livre, pode consultar a nossa brochura informativa.



Paquete de 66 sacos
de 15 kg.



Paquete de 35 caixas
de 4 x 5 kg.



Paquete de 36
caixas de 20 x 1 kg

IDEAL PARA

- Preencher fissuras e micro fissuras.
- Preencher fissuras sem movimento e de natureza não-estrutural.
- Alisar e rebocar paredes exteriores.



Água para amassar

0,35 litros de água por kg de reboco



Desempenho

1.15 - 1.20 Kg/m²



12.0 - 13.0



Espessura máxima de aplicação

10 mm



Aderência

> 7 Kg/cm² sobre cimento



Classificação relativamente ao fogo

A1 e A1_{FL}



Vida útil

2h30' - 3h30'



Secagem em 1 mm de espessura

Betão: 3 - 4 H



Granulometria máxima

300 microns