

58245001 Primário SILIÁQUA

Vantagens

- Excelente capacidade de fixar o suporte.
- Elevada alcalinidade impede a formação de fungos e algas.

Propriedades

Primário de aquoso 100% de silicato.
 Promove a aderência entre o substrato e a camada de tinta.
 Uniformiza a absorção de tinta.
 Diminui o risco de problemas de manchas de cor na tinta final.
 Aspecto mate mineral.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior e no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural e tijolo. Não pode ser aplicado sobre metal, plástico, madeira e pinturas recentes.

Características

| | |
|--------------------------|---|
| Aspecto..... | Mate |
| Cor..... | Incolor |
| Substrato..... | Todo o tipo de suportes usados em paredes |
| Viscosidade..... | --- |
| Densidade..... | 1.02 ± 0.03 (a 23°C) |
| Nº demãos..... | 1 |
| Rendimento teórico..... | 12 a 14 m ² /l/d |
| Processo de aplicação... | Trincha e rolo anti-gota |
| Diluyente | Água |
| Dil. Limpeza..... | Água |
| Seco ao tacto..... | Aproxi 3 hora |
| Repintura..... | 8 a 10 horas |

| | |
|------------------------------------|---|
| Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | Directiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/ g): 50 g/l 2007; 30 g/l 2010 |
|------------------------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Tipo de embalagens | Este produto contém no máximo 29 g/l. 1, 5 e 15 lt |
|--------------------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Armazenagem e Estabilidade | Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos. |
|----------------------------|--|

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projectado ou gesso cartonado aplicar uma demão de Primário SILIÁQUA.

58245001 Primário SILIÁQUA*Suporte previamente pintado:*

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas apropriadas. Deixar secar 24 horas e aplicar *Primário SILIÁQUA*.

De modo a transmitir alguma opacidade na aplicação de primário é aconselhado utilizar a proporção 1:1:1 de água: *SILIÁQUA: Primário SILIÁQUA*.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *Solução de Limpeza* de acordo com o FT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Nota:

Antes de pintar deve proteger todas as superfícies de vidro e alumínio.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.