# **18043001** ARGALAC

## *Vantagens*

- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Excelente poder de cobertura.
- Não necessita de primário.
- Permite retoques

## *Propriedades*

- Tinta baseada em emulsões acrílicas.
- Excelente aplicabilidade e espalhamento, reduzindo os salpicos.
- Aspeto mate.
- Resistente a lavagem

## *Características*

| | |
|---|---|
| Aspeto…….. | Mate |
| Cor…….. | Branco e cores |
| Substrato…….. | Gesso Cartonado e estuque |
| Viscosidade…….. | 105±5 KU (a 23ºC) |
| Densidade…….. | 1.53 ± 0.02 (a 23ºC) |
| Nº demãos……..... | 2 a 3 |
| Rendimento teórico…… | 12 a 14 $m^2$/l/d |
| Processo de aplicação... | Trincha, rolo anti-gota e pistola airless |
| Diluente ……..... | Água |
| Dil. Limpeza…….. | Água |
| Seco ao tato…….. | Aproxi 1 hora |
| Repintura…….. | 4 a 6 horas |
| Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | Directiva 2004/42/CE<br>Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010<br>Este produto contém no máximo 29 g/l. |
| Tipo de embalagens | 5 e 15 lt |
| Armazenagem e Estabilidade | Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos. |

## *Campo de Aplicação*

Recomendamos a aplicação no interior sobre gesso cartonado e estuque projetado.

## *Aplicação*

*Preparação do substrato*
As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:
Fazer uma lixagem geral das juntas e zonas de fixação. Em seguida efetuar uma limpeza para assegurar que o substrato se encontra isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Aplicar duas demãos de *ARGALAC* diretamente sobre gesso cartonado ou estuque projetado.



**Argacol - Tintas e Vernizes, S.A.**
**Leiria** Rua dos Pinhais, Barroinhos 2425-770 Ortigosa
Tel. +351 244 619 900 Fax +351 244 619 909 | 39º 49' 24"N / 08º 50' 34"W
**V. N. Famalicão** Av. Portas do Minho, 711 4760-706 Ribeirão
Tel. +351 252 910 030 Fax +351 252 910 039 | 41º 21' 47"N / 08º 32' 50"W
geral@argatintas.pt | **www.argatintas.pt**

Suporte previamente pintado:
Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *adequadas.* Caso as superfícies apresentem absorção não uniforme ou desagregados aplicar uma demão de primário *PRIMÁQUA.* Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de *ARGALAC*.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar TOUTNET *Solução de Limpeza* de acordo com a FT. Depois proceder como para aplicações sobre suporte novo.

*Aplicação*
Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir em todas as demãos com 20% de água em volume.

*Condições de Aplicação*
A temperatura do suporte tem de estar 3ºC acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7ºC.

### *Higiene, Segurança e Ambiente*

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

### *Certificados*

Classificação “Qualidade do ar Interior” segundo a norma EN ISO 16000 – **Classe A+**

Classificação **B-s1, d0** nos ensaios de reação ao fogo

### *Nota*

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.



Argacol - Tintas e Vernizes, S.A.
Leiria Rua dos Pinhais, Barroinhos 2425-770 Ortigosa
Tel. +351 244 619 900 Fax +351 244 619 909 | 39º 49' 24"N / 08º 50' 34"W
V. N. Famalicão Av. Portas do Minho, 711 4760-706 Ribeirão
Tel. +351 252 910 030 Fax +351 252 910 039 | 41º 21' 47"N / 08º 32' 50"W
geral@argatintas.pt | www.argatintas.pt