

Vantagens

- Facilidade de limpeza.
- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Excelente poder de cobertura.
- Excelente resistência ao “blocking”.

Propriedades

- Tinta baseada em emulsões 100% acrílicas aquosas.
- Excelente aplicabilidade e espalhamento, reduzindo os salpicos.
- Não amarelece.
- Pode ser limpa com um pano húmido sem perder brilho.
- Aspeto acetinado.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

Características

Aspeto.....	Acetinado
Cor.....	Branco e cores
Substrato.....	Todo o tipo de suportes usados em paredes
Viscosidade.....	100±5 KU (a 23°C)
Densidade.....	1.32 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	2 a 3
Rendimento teórico.....	12 a 14 m ² /l/d
Processo de aplicação...	Trincha, rolo anti-gota e pistola airless
Diluyente	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	Aproxí 1 h
Repintura.....	4 a 6 h
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Diretiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/a):30 g/l 2010 Este produto contém no máximo 10 g/l.
Tipo de embalagens	1, 5 e 15 l
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projetado ou gesso cartonado aplicar uma demão de Primário *PRIMÁQUA* ou *ARGAWAY*. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de *ARGASILK*.

Higiene, Segurança e Ambiente

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas adequadas. Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de ARGASILK.

Suportes Caiados:

Lavar a parede com um jato de água. Aplicar uma demão de Primário ARGALITE Incolor. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar TOUT NET Solução de Limpeza de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 10 a 15% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Certificados

Qualidade do ar no interior, segundo a regulamentação francesa (ISO 16000) – **Classe A+**

Classificação nos ensaios de reação ao fogo segundo a norma (EN 13501-1) – **B-s1, d0**

Nota

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.