

**14030001 IMPERMAT****Vantagens**

- Boa elasticidade
- Excelente impermeabilização de fachadas verticais.
- Possibilidade de aplicação de elevada espessura por demão.

**Propriedades**

- Tinta baseada em emulsões acrílicas.
- Mantém alguma elasticidade ao longo do tempo.
- Boa resistência ao amarelecimento.
- Aspeto mate.

**Campo de Aplicação**

Recomendamos a aplicação no exterior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas. Impermeabilizante para fachadas verticais.

**Características**

Aspeto.....	Mate
Cor.....	Branco e cores
Substrato.....	Todo o tipo de suportes usados em paredes
Viscosidade.....	145.000± 45.000 cP (a 23°C)
Densidade.....	1.30 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	2 a 3
Rendimento teórico.....	1 a 2 m <sup>2</sup> /l/d
Processo de aplicação...	Trincha e rolo anti-gota
Diluyente .....	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	Aproxí 1 h
Repintura.....	24 h
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Diretiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 40 g/l 2010  Este produto contém no máximo 39 g/l.
Tipo de embalagens	15 l
Armazenagem e Estabilidade	e Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

**Aplicação****Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

**Suportes novos:**

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projetado ou gesso cartonado aplicar uma demão de Primário *PRIMER* ou *ARGALITE*. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de *IMPERMAT*

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *adequadas*. Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de *IMPERMAT*

Suportes Caiados:

Lavar a parede com um jacto de água. Aplicar uma demão de Primário *ARGALITE Incolor*. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Solução de Limpeza* de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

#### *Aplicação*

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 35% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

#### *Condições de Aplicação*

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

#### ***Higiene, Segurança e Ambiente***

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

#### ***Nota***

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.