

**Vantagens**

- Excelente impermeabilizante.
- Excelente aderência sobre suportes vidrados.
- Promove a elasticidade do cimento

**Propriedades**

- Aditivo aquoso acrílico.
- Baixa absorção de água.
- Aditivo para argamassas melhoradas

**Campo de Aplicação**

Recomendamos a mistura deste produto com cimento para formar uma película impermeável. Pode também ser utilizado como aditivo de cimento para garantir a união com cimento envelhecido e em reparações (pilares, lajes).

**Características**

Aspeto.....	Mate
Cor.....	Líquido branco
	(cinza quando adicionado cimento Portland cinza) (branco quando adicionado cimento Portland branco)
Substrato.....	Todo o tipo de suportes usados em construção
Viscosidade.....	3.000 ± 1.000 cP (a 23°C)
Densidade.....	1.02 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	1 a 3 (depende da aplicação)
Rendimento teórico.....	1 a 2 m <sup>2</sup> /l/d (aplicação a espátula) 6 a 8 m <sup>2</sup> /l/d (aplicação a rolo)
Processo de aplicação...	Trincha, rolo anti-gota ou espátula
Diluyente .....	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	Aproxí 3 h
Repintura.....	24 h
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Diretiva 2004/42/CE Este produto não está abrangido pela respetiva diretiva.
Tipo de embalagens	1, 5 e 15
Armazenagem e Estabilidade	e Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

**Aplicação****Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas, aplicar **TOUTNET Solução de Limpeza**, de acordo com o FT. Depois, proceder como para aplicações sobre cimento novo.

**Aplicação**

Agitar o produto até à completa homogeneização.

Forma de adição dos componentes:

**ARGADICOL** A proporção da mistura é de 1:1 em volume.  
**Cimento Portland** Deve ser adicionado o mínimo de água possível,  
**Água** apenas o necessário para facilitar a aplicação.

Ou

**ARGADICOL** Caso se pretenda um efeito areado ou um  
**Cimento Portland** aumento da flexibilidade e menor tenacidade  
**Água** da mistura. A adição de areia é realizada  
**Areia** sobre a mistura anterior, mas nunca deve  
 ser três vezes superior à quantidade de cimento.

No caso de impermeabilizações horizontais, aconselhamos a aplicação de duas demãos, utilizando uma espátula dentada e aplicação de uma rede de fibra de vidro entre demãos colada sobre a primeira demão ainda fresca. Também em aplicações horizontais deve-se ter o cuidado de ter o cuidado de ter uma inclinação superior a 1%.

**Aplicação:** Espátula dentada: Aplicar a 1ª demão com uma espátula dentada de 4mm, colar a rede de fibra de vidro sobre esta demão fresca e apertá-la com uma espátula lisa. Após esta argamassa começar a ganhar presa, pode ser aplicada a segunda demão com a espátula dentada de 2mm e alisar com a espátula lisa. Espessura total: 2mm+1mm=3mm, 2,1L/m<sup>2</sup> para os 3mm (apenas de ARGADICOL).

**Nota:** Não ultrapassar os 3mm de espessura húmida por demão para evitar fenómenos de elevada contração.

**Aplicação a rolo:** Para aplicações a rolo, é necessário aumentar a quantidade de água para melhorar a aplicação. Não aconselhamos este tipo de aplicações para superfícies horizontais. O rendimento por demão é de 6-8 m<sup>2</sup>/1L.

Aconselhamos a aplicação de, no mínimo, 3 demãos.

Para aplicações sobre superfícies de extrema dificuldade de aderência, cimento vidrado/estalado ou pastilha, convém aplicar uma solução 1:2 em volume (1 litro de ARGADICOL / 2 litros de ÁGUA). Imediatamente após a aplicação deste primário e, sem deixar secar, deve ser aplicada a mistura seguindo a formulação acima.

**Realização da argamassa:**

Abrir a embalagem de ARGADICOL e, com o auxílio de um agitador elétrico de baixa rotação, homogeneizar a resina. Adicionar lentamente o cimento, sempre sobre agitação. Após a completa adição do cimento, manter a agitação até garantir que o produto se encontra uniforme e sem formação de grumos. Adicionar a água, lentamente, à mistura até se obter a viscosidade desejada (no caso de aplicações com a espátula dentada não exceder os 5% em volume). Esta mistura fica estável aproximadamente 2 horas.

**Higiene, Segurança e Ambiente**

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

**Condições de Aplicação**

A temperatura do suporte tem de estar 5°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente (exposição solar). Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

**Nota**

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo. O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.