

Vantagens

- Excelente dureza.
- Excelente resistência ao impacto.

Propriedades

- Tinta baseada em emulsões aquosas.
- Textura irregular.
- Não amarelece.
- Aspeto mate.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior ou interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas. Sendo especialmente indicada para entradas de edifícios, corredores, cozinhas e quartos de banho.

Características

Aspeto.....	Mate
Cor.....	Branco
Substrato.....	Todo o tipo de suportes usados em paredes
Viscosidade.....	125000±25000 cP (a 23°C)
Densidade.....	1.65 ± 0.05 (a 23°C)
Nº demãos.....	1
Rendimento teórico.....	1 a 1,5 kg/ m ² /
Processo de aplicação...	Escova ou rolo de borracha
Diluyente	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	4 a 6 h
Repintura.....	18 a 24 h
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Diretiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/ a): max.30 g/l 2010 Este produto contém no máximo 5 g/l.
Tipo de embalagens	5 e 15 l
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projetado ou gesso cartonado aplicar uma demão de Primário PRIMÁQUA, PRIMER ANTI ALCALINO, ARGALITE ou ARGAWAY. Deixar secar 8 horas e finalizar com uma demão de Massa CARAPAS.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *Baixens* (ver FT). Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de *Massa CARAPAS*.

Suportes Caiados: lavar a parede com um jato de água. Aplicar uma demão de Primário *ARGALITE Incolor*. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *Solução de Limpeza* de acordo com o FT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Aplicar sem diluição.

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Nota

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.