

17002011 NOVITEX ESPECIAL PICOTADO
Vantagens

- Boa aplicabilidade.
- Possibilidade de disfarçar irregularidades do suporte.

Propriedades

- Tinta baseada em emulsões aquosas.
- Boa aplicabilidade e espalhamento.
- Aspeto areado mate.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

Características

Aspeto.....	Mate
Cor.....	Branco
Substrato.....	Todo o tipo de suportes usados em paredes
Viscosidade.....	110000±30000 CP (a 23°C)
Densidade.....	1.70 ± 0.05 (a 23°C)
Nº demãos.....	1 a 2
Rendimento teórico.....	0.5 a 1.5 m ² /l/d
Processo de aplicação...	Trincha e rolo anti-gota
Diluyente	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	1 a 2 h
Repintura.....	6 a 8 h
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Diretiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 40 g/l 2010 Este produto contém no máximo 20 g/l.
Tipo de embalagens	15 l
Armazenagem e Estabilidade	e Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação
Preparação do substrato

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, aplicar uma demão de Primário *PRIMER Anti Alcalino ou ARGALITE*. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de *NOVITEX ESPECIAL PICOTADO*.

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas adequadas. Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de *NOVITEX ESPECIAL PICOTADO*.

Suportes Caiados:

Lavar a parede com um jacto de água. Aplicar uma demão de Primário *ARGALITE Incolor*. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Solução de Limpeza* de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 15 a 20% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.