

**58223001 NOVIPRIMER Opac****Vantagens**

- Reduz o número demãos da tinta de acabamento.
- Elevada opacidade.
- Secagem rápida.
- Baixo odor.

**Propriedades**

- Primário aquoso opacificante acrílico.
- Uniformiza a absorção do produto final.
- Promove a aderência entre o substrato e a camada de tinta.
- Aspeto mate

**Campo de Aplicação**

Recomendamos a aplicação no interior e exterior sobre todo o tipo de argamassas de cimento, estuques, gesso cartonado, pedra natural e tijolo.

**Características**

Aspeto..... Mate  
Cor..... Branco

Substrato..... Todo o tipo de suportes usados em paredes  
Viscosidade..... 105±5 KU (a 23°C)  
Densidade..... 1.32 ± 0.03 (a 23°C)  
Nº demãos..... 1  
Rendimento teórico..... 8 a 10 m²/l/d

Processo de aplicação... Trincha, rolo anti-gota e pistola airless  
Diluyente ..... Água  
Dil. Limpeza..... Água  
Seco ao tato..... Aprox 1 h

Repintura..... 4 a 6 h

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ..... Diretiva 2004/42/CE  
Valor limite da UE para este produto (cat A/ g; 30 g/l 2010)  
Este produto contém no máximo 29 g/l.

Tipo de embalagens ..... 5 e 15 lt

Armazenagem e Estabilidade ..... Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

**Aplicação****Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

**58223001 NOVIPRIMER Opac**

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projetado ou gesso cartonado aplicar uma demão de *PRIMARIO OPACIFICANTE*.

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas apropriadas. Deixar secar 24 horas e proceder como para suporte novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Solução de Limpeza* de acordo com o FT. Depois proceder como para aplicações sobre suporte novo.

**Aplicação**

Agitar o produto até à completa homogeneização. Aplicar sem diluição.

**Condições de Aplicação**

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

**Certificados**

Qualidade do ar interior, de acordo com a regulamentação francesa (ISO 16000):

– **Classe A+**

**Higiene, Segurança e Ambiente**

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.