

26040003 FORA & DENTRO ACETINADO**Vantagens**

- Esmalte aquoso 100% acrílico.
- Excelente resistência ao "blocking"
- Aspeto acetinado

Propriedades

Excelente aplicabilidade e lacagem.
Não amarelece.
Resistente à esfrega.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior e interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo, superfícies anteriormente pintadas, portões e janelas de ferro ou madeira.

Também é possível aplicar sobre massas decorativas para conferir mais brilho e dureza.

Película resistente aos fungos (ASTM D 5590): Classe I

Película resistente às algas (ASTM D 5589): Classe I

Características

Aspeto..... Acetinado
Cor..... Branco e cores

Substrato..... Todo o tipo de suportes usados em paredes, madeira e ferro
Viscosidade..... 100±5 KU (a 23°C)
Densidade..... 1.27 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos..... 2 a 3
Rendimento teórico..... 12 a 14 m²/l/d

Processo de aplicação... Trincha, rolo anti-gota, rolo angorá e pistola.
Diluyente Água
Dil. Limpeza..... Água
Seco ao tacto..... Aprox. 1 h
Repintura..... 4 a 6 h

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Diretiva 2004/42/CE
Valor limite da UE para este produto (cat A/d): 130 g/l 2010
Este produto contém no máximo 55 g/l.

Tipo de embalagens 0.75, 2,5 e 15 l

Armazenagem e Estabilidade e Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projetado ou gesso cartonado aplicar uma demão de Primário *PRIMÁQUA*, *ARGALITE* ou *ARGAWAY*. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de *FORA&DENTRO*.

Madeira: para obter um efeito poro fechado, lixar a madeira com lixa 120 e aplicar uma demão de *SUBCAPA Aquosa*. Para obter um efeito

26040003 FORA & DENTRO ACETINADO

de poro aberto não aplicar a SUBCAPA Aquosa. Aplicar duas demãos de esmalte **FORA&DENTRO** com lixagem intermédia entre demãos com lixa grão 220.

Ferro: Aplicar uma demão de *PRIMAFER Solvente*. Lixar com lixa de grão 220 e aplicar duas demãos de esmalte **FORA&DENTRO**.

Suporte previamente pintado:

Cimento: Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas próprias para a superfície em causa. Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de esmalte **FORA&DENTRO**.

Madeira/ Ferro: se a pintura estiver em bom estado lixar com lixa 120 e limpar a superfície e aplicar duas demãos de esmalte **FORA&DENTRO**. Se pintura estiver em mau estado, decapar tudo com decapante apropriado e proceder como uma superfície nova.

Suportes Caiados:

Lavar a parede com um jato de água. Aplicar uma demão de Primário **ARGALITE Incolor**. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *Solução de Limpeza* de acordo com o FT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 20% e as outras demãos a 5% de água em volume.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Certificados

Qualidade do ar interior, de acordo com a regulamentação francesa (ISO 16000):
– **Classe A+**

Nota

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.