

**18090011 NOVILITE****Vantagens**

- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Deixa respirar
- Impede a penetração das águas da chuva.

**Propriedades**

Tinta baseada em resinas de pliolite®.  
Excelente resistência à alcalinidade;  
Não necessita de primário;  
Aspecto mate.

**Campo de Aplicação**

Recomendamos a aplicação no exterior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

**Características**

Aspecto.....	Mate
Cor.....	Branco
Substrato.....	Todo o tipo de suportes usados em paredes
Viscosidade.....	100±5 KU (a 23°C)
Densidade.....	1.44 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	2 a 3
Rendimento teórico.....	10 a 12 m <sup>2</sup> /l/d
Processo de aplicação...	Trincha, rolo anti-gota e pistola airless
Diluyente .....	42025 Dil Sintetico
Dil. Limpeza.....	42020 Dil Celuloso
Seco ao tacto.....	Aproxi 1 hora
Repintura.....	4 a 6 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 450 g/l 2007; 430 g/l 2010
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo de embalagens	Este produto contém no máximo 430 g/l. 15 lt
--------------------	-------------------------------------------------

Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Aplicação****Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

**Suportes novos:**

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projectado ou gesso cartonado aplicar duas a três demãos de *NOVILITE* sem diluição.

**18090011 NOVILITE**

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *SEMIN* (ver FT). Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de *NOVILITE*.

Suportes Caiados:

Lavar a parede com um jacto de água. Aplicar uma demão de Primário *ARGALITE Incolor*. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *Solução de Limpeza* de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

**Aplicação**

Agitar o produto até à completa homogeneização. A primeira demão o produto deve ser diluído com 5% de DIL SINTETICO, ao outras serão dadas sem diluição.

**Condições de Aplicação**

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

**Higiene, Segurança e Ambiente**

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

**Nota**

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.