

**31053003 BDX AQUA**
**Vantagens**

- Excelente resistência no exterior.
- Excelente lacagem.

**Propriedades**

Excelente aplicabilidade e lacagem  
 Excelente resistência aos agentes atmosféricos.  
 Excelente resistência aos fungos, algas e mancha azul  
 Verniz aquoso 100% acrílico.  
 Não tem cheiro.  
 Aspecto Acetinado

**Campo de Aplicação**

Recomendamos a aplicação no interior e exterior em todo o tipo de madeiras.

**Características**

Aspecto.....	Acetinado
Cor.....	Incolor e cores
Substrato.....	Todo tipo madeira
Viscosidade.....	67±5 KU ( a 23°C)
Densidade.....	1.03 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	1 a 2
Rendimento teórico.....	12 a 14 m <sup>2</sup> /l/d
Processo de aplicação...	Trincha, rolo ou pistola
Diluyente .....	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	1 a 2 horas
Repintura.....	3 a 4 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/e): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010
------------------------------------	--

Tipo de embalagens	Este produto contém no máximo 130 g/l. 0.75 e 4 lt
--------------------	---

Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.
----------------------------	--

**Aplicação**
**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar sem fendas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

**Suportes novos:**

Madeira: lixar a madeira com uma lixa grão 120. Aplicar a três demãos de verniz *BDX Aqua*, efectuado lixagens entre demão com uma lixa grão 180 ou 220.

**Suporte previamente envernizados:**

Escovar e lavar para retirar o verniz não aderente e refazer as zonas danificadas com uma mistura de serrim e verniz. Depois proceder como para suportes novos de madeira.

**Aplicação**

Agitar o produto até à completa homogeneização. Aplicar o produto sem diluição

**Condições de Aplicação**

A temperatura do suporte tem de estar 7°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 15°C.

**Higiene, Segurança e Ambiente**

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

**Nota**

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.