

58227001 PRIMÁQUA

Vantagens

- Excelente capacidade de aglomeração.
- Boa resistência à alcalinidade.

Características

| | |
|--------------|--------|
| Aspecto..... | Mate |
| Cor..... | Branco |

Propriedades

Primário aquoso acrílico.
Promove a aderência entre o substrato e a camada de tinta.
Diminui o risco de problemas de manchas de cor na tinta final.
Aspecto mate

| | |
|-------------------------|---|
| Substrato..... | Todo o tipo de suportes usados em paredes |
| Viscosidade..... | 105±5 KU (a 23°C) |
| Densidade..... | 1.30 ± 0.05 (a 23°C) |
| Nº demãos..... | 1 |
| Rendimento teórico..... | 10 a 12 m ² /l/d |

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no interior sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural e tijolo

| | |
|--------------------------|---|
| Processo de aplicação... | Trincha, rolo anti-gota e pistola airless |
| Diluente | Água |
| Dil. Limpeza..... | Água |
| Seco ao tacto..... | Aprox 1 hora |
| Repintura..... | 4 a 6 horas |

Aplicação*Preparação do substrato*

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projectado ou gesso cartonado aplicar uma demão de *PRIMÁQUA*.

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *SEMIN* (ver FT). Deixar secar 24 horas e

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Directiva 2004/42/CE

Valor limite da UE para este produto (cat A/g): 50 g/l 2007; 30 g/l 2010

Tipo de embalagens

Este produto contém no máximo 29 g/l.
1, 5 e 15 lt

Armazenagem Estabilidade

e Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

58227001 PRIMÁQUA

proceder como para cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Solução de Limpeza* de acordo com o FT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

S36/37 - Usar vestuário de proteção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rótulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.