

EVERFAST HYDROEXPRESS

CIMENTO HIDRÁULICO DE ESTANQUECIDADE E DE SECAGEM RÁPIDA, PRONTA A SER ADICIONADO AGUA PARA MOLDAGENS, SELAGENS E INTERVENÇÕES RÁPIDAS

DEFINIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

EVERFAST HYDROEXPRESS está destinado para estancar, instantaneamente, as fracas ou fortes infiltrações de água. **EVERFAST HYDROEXPRESS** é também utilizado para reproduções, selagens e todas as intervenções rápidas.

EVERFAST HYDROEXPRESS é um pó composto de cimento, de ligantes hidráulicos e aditivos. Não é tóxico e não é agressivo.

EVERFAST HYDROEXPRESS endurece em poucos segundos (mesmo submerso) e aumenta ligeiramente de volume. Resistindo a pressões muito altas, **EVERFAST HYDROEXPRESS** pode ser utilizado em condições extremas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Infiltrações de água em solos (caves, parques de estacionamento, fossas de garagens e de elevadores, etc.);
- Estanquicidade e selagem de ligações de colectores;
- Fissuras em silos;
- Porosidade nas fundações;
- Juntas de dilatação;
- Fugas em reservatórios de água, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Composição:</i>	Cimento, ligantes hidráulicos e aditivos
<i>Aspecto:</i>	Pó
<i>Cor:</i>	Cinzento
<i>Temperaturas limite de aplicação:</i>	+5°C a +30°C
<i>Solubilidade e limpeza dos utensílios:</i>	<u>Estado fresco:</u> com água

CONSELHOS GERAIS DE UTILIZAÇÃO

1 - PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

As superfícies a tratar devem estar limpas, sem pó, sem gordura e aderentes.

2- COLOCAÇÃO DOS PRODUTOS E APLICAÇÃO

Estanquicidade geral:

1. Picar a superfície a tapar para obter contornos francos e perpendiculares;
2. Com água, preparar uma aguada com um pouco de **EVERFAST HYDROEXPRESS** até obter uma massa espessa. Aplicar **EVERFAST HYDROEXPRESS** e manter pressionado durante 30 segundos até ao endurecimento;
3. Manter a cobertura húmida e arrefecida durante cerca de 15 minutos;
4. Em caso de selagens ou obstruções preventivas (tubagens, etc.), molhar em abundância com água antes da colocação da massa, e depois pressionar ligeiramente o **EVERFAST HYDROEXPRESS**.

Estanquicidade de juntas entre solo e parede:

1. Picar e fazer um rego de drenagem de no mínimo de 2 cm de largura e de profundidade;
2. Tapar em primeiro lugar as zonas submetidas às pressões mais fracas terminando pelas zonas submetidas às pressões mais fortes;
3. No caso de pressões muito fortes, essas devem ser perfeitamente estancadas com **EVERFAST HYDROEXPRESS** realizando um buraco visível. Se este último é de fraca dimensão, será necessário picar para preparar-lhe bons suportes ;
4. Se o buraco for de grandes dimensões, aplicar **EVERFAST HYDROEXPRESS** em várias camadas à volta da pressão mais forte;
5. Preparar em seguida uma "pêra" de argamassa e pressionar fortemente.

Estanquicidade das juntas de dilatação

1. Parar as fugas com **EVERFAST HYDROEXPRESS** sem encher as juntas;
2. Selar na junta com uma vara criando uma concavidade;
3. Após o **EVERFAST HYDROEXPRESS** ter secado, retirar a vara e encher a junta com **EVERFAST SILICONE B**.

4 - CONSUMO

Conforme o volume a tapar: 2 Kg/litro.

5 - ACABAMENTO

Revestimento: é aconselhável efectuar um teste prévio (não utilizar pinturas em fase aquosa).

PRECAUÇÕES PARTICULARES E SEGURANÇA

Não trabalhar o **EVERFAST HYDROEXPRESS** durante a aplicação, para evitar que se quebre a parte seca.

Proceder a várias aplicações quando se trata de superfícies importantes.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Transporte: ao abrigo de todas as fontes de humidade.

Armazenamento: em locais secos e embalagens fechadas.

COR

Cinzento.

ACONDICIONAMENTO

Sacos : 25 Kg.

Baldes: 5 Kg.

